



0402

Nordkalk AB Box 901, 731 29 Köping Sverige
Västra Kajgatan 302, 261 35 Landskrona

12
0007-Nordkalk-20200102

EN 459-1:2010

Släckt kalk, SL LA, CL90-S

*Applikationer eller material för konstruktion,
byggnation och infrastruktur*

CaO+MgO	>90 %
MgO	< 5 %
CO ₂	< 4 %
SO ₃	< 2 %
Aktiv Ca(OH) ₂	>80 %
Partikelstorlek, överkorn	0,200 mm ≤ 2 % 0,090 mm ≤ 7 %
Fukt	≤ 2 %
Soundness	< 2 mm
Penetration	> 10 mm och < 50 mm
Luftinnehåll	≤ 12 %